ECOROCK 150

cienkowarstwowy tynk polimerowo-mineralny o strukturze baranka

ZASTOSOWANIE

ECOROCK 150 przeznaczony do stosowania w systemach ociepleń ETICS FAST i ECOROCK jako warstwa wierzchnia. Dodatkowo może być również stosowany na każdym podłożu mineralnym na zewnątrz i wewnątrz budynku, które jest odpowiednio mocne i równe (tynki cementowe, cementowo-wapienne, beton itp.).

WŁAŚCIWOŚCI

· bardzo dobre właściwości aplikacyjne
· wysoka wydajność
· wysoka paroprzepuszczalność – idealne do systemów na wełnie
· brak wolnego wapna – zmniejszenie ryzyka powstawania wykwitów
· niepalne

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być równe, mocne i suche, wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność wyprawy tj. kurzu, wapna, tłuszczu, resztek starych powłok malarskich. W celu zmniejszenia chłonności podłoże należy zagruntować jednym z gruntów firmy FAST. Zawsze dla zwiększenia przyczepności tynku niezależnie od rodzaju podłoża należy przed każdym nałożeniem wyprawy zagruntować je ECOROCK 200 lub FAST GRUNT M

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

Całą zawartość worka dokładnie wymieszać mechanicznie z około 5,0 litrami czystej wody aż do uzyskania jednolitej pasty o założonej konsystencji. Tak rozrobioną masę pozostawić na około 10 minut i ponownie dokładnie przemieszać (nie dolewać wody), zużyć w przeciągu 1 godziny. Na wcześniej odpowiednio przygotowane i zagruntowane podłoże nanosimy wyprawę w cienkiej warstwie (na grubość ziarna) za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Po krótkim czasie zależnym od warunków występujących w czasie nakładania możemy rozpocząć jej fakturowanie przy pomocy pacy plastykowej. Tynk należy zacierać na okrągło. Podczas nakładania tynku przestrzegamy generalnej zasady nakładając „mokre na mokre". W przypadku zgęstnienia masy w tym czasie, ponownie intensywnie wymieszać, nie dolewając wody. Narzędzia i pojemnik powinny być czyste. Tynk może być również nakładany mechanicznie przy użyciu pistoletów i agregatów tynkarskich przeznaczonych do aplikacji tynków cienkowarstwowych.
Przestrzegać w czasie nakładania tynku odpowiednich warunków atmosferycznych tj. unikać dużego nasłonecznienia, deszczu oraz zbyt wysokiej wilgotności powyżej 75%. Temperatura otoczenia w trakcie robót jak i podczas wysychania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Czas wysychania od 12 do 36 godzin.

DANE TECHNICZNE

Jednostka bazowa	kg
Proporcje mieszanki	5l/25kg
Czas otwarty pracy	około 20 min.
Czas pracy	około 1 h
Czas schnięcia	od 12 godz. do 36 godz.
Temperatura podłoża i otoczenia	od 5 st. C do 25 st. C

ZUŻYCIE

W zależności od rodzaju podłoża zużycie ECOROCK 150 wynosi od 1.7 do 3 kg / m^2.
Zużycie może nieznacznie wzrosnąć lub zmaleć w zależności od przygotowania podłoża lub sposobu aplikacji.

OPAKOWANIA

worek	25 kg

STRONA WWW
www.fast.zgora.pl
EMAIL
biuro@wall-systems.com
NR TELEFONU
+48 68 328 62 00
FAX
+48 68 328 62 05

ECOROCK 150

cienkowarstwowy tynk polimerowo-mineralny o strukturze baranka

NORMY

Składnik systemów ociepleń:
ECOROCK RENOTHERM S - ICiMB-KOT-2021/0130 wydanie 2
ECOROCK RENOTHERM W - ICiMB-KOT-2021/0131 wydanie 2
ECOROCK I-THERM-WG - ICiMB-KOT-2026/0300 wydanie 1
ECOROCK PLUS - ETA-17/0335 22/04/2026

PRZECHOWYWANIE

Do 12 miesięcy od daty produkcji, przy składowaniu na paletach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

UWAGI/DODATKOWE KOMENTARZE

Wszystkie dane techniczne zostały pomierzone
w normalnych warunkach tj. temp. +20°C i wilgotność powietrza 60%. W przypadku innych warunków niż powyższe czas schnięcia może ulec zmianie tzn. wydłużyć się lub skrócić.

STRONA WWW
www.fast.zgora.pl
EMAIL
biuro@wall-systems.com
NR TELEFONU
+48 68 328 62 00
FAX
+48 68 328 62 05